

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====

Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEMA TECNICA

Art. 04401-04402

FASCIA PARAFFINOSA DIELETTICA

DESCRIZIONE

Rivestimenti anticorrosivi applicabili a freddo per la protezione di tubi metallici, giunti saldati, pezzi speciali, valvole, flange e pezzi di forma molto irregolare, interrati, soggetti a corrosioni di natura chimica, elettrica e batteriologica.

Fascia con resistenza dielettrica aumentata grazie all'applicazione, su un lato, di una sottile pellicola di polietilene che garantisce una maggiore protezione meccanica e l'impermeabilità verso il terreno circostante.

CARATTERISTICHE

- Costituite da un 'tessuto non tessuto' di fibre sintetiche impregnato di composti a base paraffinosa
- Applicabili a freddo
- Non richiedono particolari preparazioni della superficie da proteggere, se non una semplice pulizia con spazzola metallica
- Particolarmente malleabili, si adattano facilmente a strutture irregolari
- Permanentemente plastiche
- Resistenti ad acidi e alcali
- Impermeabili ad acqua e gas

	U.M.	F.P. Dielettrica
Carico di rottura per allungamento (allung.28%)	Kg/cm	3
Resistenza elettrica	MΩ	10
Conducibilità termica	Kcal/hm °C	0,23
Temperatura applicazione	°C	-25 + 50
Temperatura di esercizio (max)	°C	55
Tensione di perforazione	KV/mm	da 5 a 8
Spessore	Mm	1,4
Spessore film polietilene	My	35-40
Peso	Kg/m ²	1,2
Lunghezza	m	10
Altezza	mm	50 /100

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Avvolgere a spirale la benda sovrapponendo di 10/15 mm una spira sull'altra, pareggiando poi con la mano guantata, a freddo, per ottenere una superficie omogenea, liscia continua.

Data di compilazione, gennaio 2010