FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====
Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

art.01004,01004A SILIFIM ROSSO sigillante per alte temperature

Adesivo sigillante elastico monocomponente di natura siliconica; reticolazione di tipo "Acetica", per reazione, a temperature ambiente, con l'umidità contenuta nell'aria (conseguente sviluppo di acido acetico).

CAMPI D'APPLICAZIONE

Per giunzioni di tipo elastico di superfici soggette ad alte temperature operative (forni, scambiatori, circuiti per vapore, etc.)

Idoneo per un impiego professionale in vari settori: auto, aeronautico, ferroviario, chimico, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Pasta tixotropica

Colore: rosso

Odore: caratteristico di aceto

Punto di infiammabilità: superiore a 300 °C (AFNOR T 60103)

Viscosità a 25°C: alta

Peso specifico a 25°C: ca.1030 kg/m³ (Picnometro)

Pressione di vapore a 20°C: <0,1 kPa

Densità a 20°C:

Solubilità in/Miscibilità con acqua: Non solubile

Valori di pH a 20°C: non applicabile

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate devono essere asciutte e pulite; in particolare per rimuovere unto o grasso è possibile utilizzare solventi sgrassanti.

In presenza di problemi di adesione su superfici particolari, si consiglia di interpellare il produttore per la scelta di uno specifico Primer.

MASSIMI TEMPI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

Data di compilazione, gennaio 2009